

Planche Reflect



Transferts en format planche de 23x40cm, pré-découpés par un laser directement dans la matière rétro-réfléchissante. Ce process offre un résultat net et des découpes particulièrement fines.

Échenillage facilité par la précision de coupe du laser.

Ce marquage existe en deux coloris rétro-réfléchissants :

-SILVER D301

Transfert de couleur argentée, ignifugé (norme **EN-15025**), très résistant, réfléchissant intensément la lumière (norme Haute-visibilité **EN-20471**).

-BLANC D304

Transfert adapté notamment aux tenues des agents de sécurité, conformément à l'article **R613-1** du code de la sécurité intérieure. Propriété Ignifugée dans sa version sans SubliStop.

Option SubliStop Anti-migration (pour le **BLANC D304** uniquement) :

Bloque toute remontée de couleurs, notamment sur les tissus sublimés tels que le Softshell et le Polyester.

-SÉCURITÉ PRIVÉE

Sachet de 10 transferts prêts-à-posers rétro-réfléchissants blancs avec couche anti-migration SubliStop.

Dim. 2.3 x 23 cm

CARACTÉRISTIQUES

- Découpe de la matière au laser
- Norme ISO EN20471 (Silver)
- Norme ISO EN15025 (Silver, Blanc sans SubliStop)
- Certifié OEKO-TEX® et REACH
- Sans PVC, phtalates ni BPA

POUR QUELS TYPES DE TEXTILES ?

Le Reflect se pose sur tout type de textiles, clairs comme foncés, et également sur les tissus sublimés (Avec option SubliStop pour le blanc).

Vêtements légers : t-shirts, polos, sweats...

Vêtements techniques : maillots, leggings, parkas, Softshell...

Accessoires / Bagagerie : sacs, casquettes, chaussures...

AVANTAGES

- Contours fins et nets
- Très résistant
- Ignifugé (Silver, Blanc sans SubliStop)
- Norme ISO Haute-visibilité (Silver)
- Couvrance totale
- Échenillage facile
- Entretien à 60°C



EN ISO 15025

REFLECT BLANC



FABRICATION 5 JOURS OUVRÉS



FORMAT 23X40CM

> Gabarit disponible en téléchargement



CONDITIONS DE POSE

REFLECT-SILVER D301

> 150-170°C, 10-15 Sec., Retrait à froid

REFLECT-BLANC D304

> 150-170°C, 10-15 Sec., Retrait à chaud

REFLECT-BLANC D304+SubliStop

> 150-170°C, 10-15 Sec., Retrait à chaud



EN ISO 15025

SILVER D301

BLANC D304

CERTIFICATION TRANSFERT IGNIFUGÉ

ISO EN-15025

EN 20471



REFLECT-SILVER D301


HAUTE-VISIBILITÉ ISO EN-20471



REFLECT SILVER

D301


ISO EN-15025
EN-20471



REFLECT BLANC

D304

ISO EN-15025



REFLECT BLANC

D304 + SubliStop



print my transfer
by seripress

TRANSFERTS POUR LA PERSONNALISATION TEXTILE



STANDARD
100
CQ 580/2
IFTH

